

## نيرو بتي 102

### وصف المنتج :

معجون اسمنتي معالج بمواد مالئة متدرجة وإضافات بوليميرية، يعطي سطح خشن لتقوية البياض ومنع تسرب الرطوبة مع إضافات تحسينية أخرى .

### الاستخدامات :

- يستعمل لمعالجة الحوائط قبل دهان جميع أنواع الدهانات أو لصق ورق الحائط.
- يمكن استعماله لمليء جميع الفجوات والتشققات والتنميلات دون حدوث أي شروخ والتي تحدث عادة عند استخدام المعجون العادي.

### الاسطح الموصى بها :

يستخدم داخلياً وخارجياً فوق بياض التخشين العادي الاسمنتي والأسطح الخرسانية.

### مميزات المنتج :

- شديد البياض.
  - معدل فرد عالي وسهولة في الاستخدام.
  - جاهزة الاستخدام بدون أي إضافات فقط إضافة نسبة الماء المقررة له.
  - يستعمل أيضاً في ترميم الشروخ وسد الفراغات في الأسقف والحوائط.
  - قوي الالتصاق بالأسطح السابقة والتالية له.
  - مضاد للأملح والرطوبة ومناسب جداً للأماكن السياحية.
- المواصفات الفنية : عند درجة حرارة 25 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 50%**

اللون	أبيض - رمادي
زمن الشك الابتدائي	1.5 ساعة - 2 ساعة
زمن الشك النهائي	6 ساعات
زمن الجفاف	جفاف سطحي : 30 - 60 دقيقة ، جفاف تام : 5 - 6 ساعات
نسبة اضافة الماء	9 - 10 لتر ماء نظيف / شيكارة 25 كجم
معدل الفرد النظري	0.5 - 1 كجم / م <sup>2</sup> حسب حالة السطح

### تعليمات الاستخدام :

#### (1) تجهيز السطح :

- يراعى نظافة السطح المراد دهانه وخلوه من الزيوت ولشحوم والأتربة .
- يراعى تماسك السطح المراد دهانه وعدم تجييره أو تبديره وخلوه من أي مواد غريبة لضمان قوة الالتصاق.

#### (2) التحضير :

- يتم وضع نسبة الماء المحددة في وعاء عميق ثم يضاف إليها المنتج تدريجياً مع الخلط يدوياً أو آلياً حتى الوصول للقوام المناسب للسحب بسكينة المعجون.
- في حالة جفاف المونة اثناء التشغيل لا تضيف كمية ماء أخرى فقط اعد خلط المونة حتى تصل لحالتها اللدنة مرة أخرى.

#### (3) أدوات التطبيق :

سكينة معجون.

**معدل الاستهلاك الاسترشادي :**

0.5 – 1 كجم / م<sup>2</sup>.

(التغطية الفعلية تختلف حسب مسام السطح، طريقة التطبيق، سمك طبقة المعجون الفعلية ونسبة الفاقد)

**نظافة الادوات :**

يتم التنظيف بالماء بعد الاستخدام مباشرة.

**التخزين والصلاحيية :**

18 شهر من تاريخ الانتاج في العبوة الأصلية محكمة الغلق وبعيداً عن أشعة الشمس المباشرة والحرارة.

**Head Office:**

1 Dr.Ibrahim Naji Street From Ahmed Alzomor St.  
Extension Of Zaker Hussein St., Nasr City, Cairo.

**Factories:**

Plot 124.,Industrial zone (A5), 10th of  
Ramadan city, Sharqia, Egypt.

www.nerolpaints.com  
sales@nerolpaints.com