

## نيرو فيكس يو

مونة اسمنتية لاصقة للسيراميك والبلاط والرخام متعددة الأغراض.

### وصف المادة :

مونة اسمنتية لاصقة للسيراميك والبلاط من مركب واحد مكون من اسمنت مع تدرجات مختارة من رمل السيلكا وإضافات أخرى جاهزة للاستعمال بعد الخلط بالماء للاستخدام الداخلي والخارجي.

المنتج يتوافق مع **EN 12004, EN 1348**

### الاستعمالات :

- تستخدم للصق جميع أنواع السيراميك والرخام على الحوائط والأرضيات للحمامات والمطابخ.
- مناسبة للاستعمال الداخلي والخارجي.
- لصق السيراميك والبلاط في حمامات السباحة.
- ينصح بحشو فواصل السيراميك بمادة نيرو تايل جراوت.

### المميزات :

- سهولة في الاستخدام و ذو قابلية تشغيل عالية.
- قوة التصاق عالية حتى في وجود رطوبة بالأسطح.
- اقتصادية في التشغيل ولها فترة تشغيل ممتدة.
- جاهزة للاستعمال ولا تحتاج سوى إضافة الماء عند التشغيل.

### التطبيق و الاستخدام :

- يجب أن تكون الأسطح سليمة ومتماسكة ومستوية وخالية من الدهون والشحومات والزيوت وأي ملوثات.
- يجب إزالة الأجزاء الضعيفة والعالقة ومعالجة أماكن التعشيش إن وجدت للحصول على سطح مستوي.
- يفضل ترطيب السطح قليلاً قبل فرد المادة.
- يتم إضافة 5-6 لتر ماء إلى وعاء الخلط ثم إضافة محتوى الشيكارة تدريجياً أثناء التقليب باستخدام خلاط ميكانيكي بطى السرعات حتى الحصول على قوام متجانس.
- في حالة الاستخدام للصق الرخام أو في حمامات السباحة ينصح بإضافة 1 لتر من مادة نيرو لاتكس اس بي ار لكل شيكارة 25 كجم.
- يتم الفرد بسكينة معجون مشرشره مع الضغط جيداً على المونة أثناء عملية الفرد بسمك من 3 : 6 مم.
- يمكن ضبط وضع البلاط على المونة التي تم فردها خلال ساعة على الأكثر من فرد المونة على الأسطح.
- يتم ملئ الفواصل بين السيراميك بمادة نيرو تايل جراوت باللون المطلوب (انظر النشرة الفنية).

معدل الاستهلاك 8 - 10 م<sup>2</sup> / شيكارة وزن 25 كجم / بسمك 3 مم.

### البيانات الفنية

الأساس	اسمنت - بوليمر - إضافات خاصة
اللون	أبيض - رمادي
الكثافة	1.85 كجم / لتر
زمن التشغيل	45 : 60 دقيقة
التعبئة	شكائر وزن 25 كجم
الصلاحية	12 شهر من تاريخ الانتاج في عبواته المغلقة تحت ظروف تخزين مناسبة
التخزين	يتم التخزين في درجة الحرارة العادية في مكان جاف

### تعليمات الأمان

- تجنب سكب بقايا المادة في المياه أو التربة ويتم التخلص منها طبقاً لقوانين البيئة المحلية.
- لا خطورة في نقل المادة. \* غير سامة طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة.
- عند التلامس مع الجلد يجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية يجب الشطف بالماء الدافئ واستشارة الطبيب المختص.